电话:0512-63398240 传真:0512-63398290

ZRapid iSLA1100

技术类型:激光固化成型,分层制造

材料类型: 光敏树脂 - ZR680(精细白)、ZR710(强韧白)、ZR820(高透明)、real ABS(强韧黄)、redWood(代木红)

LASER SYSTEM 激光器功率: 1000mW/3000mW

涂铺方式: 智能定位-真空吸附涂铺

重涂系统 正常层厚: 0.1mm RECOATING SYSTEM 快速制作层厚: 0.1~0.15mm

精密制作层厚: 0.05~0.1mm

光斑(直径@1/e²): 0.10~0.16mm (Normal)、0.10~0.50mm (动态变焦)

光学扫描系统扫描振镜:高速扫描振镜OPTICAL&SCANNING零件跳跨速度:6.0m/s(推荐)零件跳跨速度:10.0m/s(推荐)

参考制作速度: 100~230g/h(super)、200~450g/h(super×2|双振镜)

升降系统 重复定位精度: ±0.01mm

基准平台: 大理石基准平台

标准容积: 825L @600mm(Z)

XY制作平台: 1000mm(X)×1000mm(Y)

Z轴: 600mm(标准) / 500mm(定制) / 400mm(定制)

树脂槽 最大制件重量: **150kg** @600mm(Z) RESIN VAT

树脂加热方式: 精密电阻丝加热 光敏树脂: ZR680 (精细白)、ZR710 (强韧白)、ZR820 (高透明)、

RealABS (强韧黄)、RedWood (代木红)

 网络类型:
 以太网,TCP/IP,IEEE802.3

 软件环境
 控制软件:
 iSLA (ZERO 5.0) 制作软件

SOFTWARE 预处理软件: 3dLayer

数据接口: CLI 文件, SLC 文件, STL 文件

电源: 200~240VAC 50/60Hz,单相,5/17Amps环

境温度: 20~26℃

安装条件 相对湿度: 低于40%, 无霜结

INSTALLATION CONDITION 设备尺寸: 1.60m(W)×1.90m(D)×2.30m(H) (不含操作电脑)

设备重量: 约1800kg

质保期 激光器: 5000小时或者12个月(以先发生为准)

WARRANTY 整机: 从安装日开始12个月







中瑞科技官网



iSLA1100